

Green Fix

Felülvizsgálat: 2021.03.25.

1 / 2 Oldal

Műszaki adatok:

Bázis	SMX Hibrid Polimer
Kötési rendszer	Légnedvességgel való polimerizáció
Állag	Stabil paszta
Kötési sebesség* (23°C/50% R.H.)	Kb. 3-4 mm / 24 h
Keménység**	Kb. 60 ± 5 Shore A
Sűrűség	1,84 g/ml
Szakítószilárdság (ISO 37)**	3,00 N/mm ²
Szakadási nyúlás (ISO 37)**	100 %
Járható	24-48 h
Nyitott idő*	Kb. 15 perc
Állítható	Kb. 5 perc
Hőállóság**	-40°C – +90°C
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C – +35°C

* ezek az értékek változhatnak környezeti tényezőktől, pl. hőmérséklettől, nedvességtől és a hordozófelületek típusától függően

** Teljes kötést követő állapotában

Termék leírása:

A Green Fix egy nagy ragasztóerejű, időjárás álló SMX hibrid polimer bázisú műfű ragasztó a legtöbb felületre (kivéve PE, PP, PTFE és bitumen). Alkalmas kültéren és beltéren egyaránt.

Jellemzők:

- Zöld színű ragasztó
- Kiváló tapadás szinte minden, akár enyhén nedves felületen
- Kötés után tartósan rugalmas
- Könnyen alkalmazható

Alkalmazások:

- Alkalmas műfű ragasztására szinte minden felületen (kivéve PE, PP, PTFE)
- Nem alkalmas professzionális sportpályák telepítésére

Csomagolás:

Szín: zöld

Kiszerezés: 290 ml kartus

Eltarthatóság és tárolás:

Száraz, hűvös helyen, +5°C és +25°C között bontatlan csomagolásban tárolva, felhasználható a gyártást követő 15 hónapon belül.

Kémiai ellenállás:

Jól ellenáll: (sós) víz, alifás oldószerek, szénhidrogének, ketonok, észterek, alkoholok, higított ásványi savak és alkáliak.

Alapfelületek:

Szinte minden az építőiparban előforduló felületre alkalmas, úgymint üveg, kezelt fa, PVC, műanyag, kő, beton stb.

A ragasztandó felület legyen szilárd, tiszta, száraz vagy enyhén nedves, zsír-és pormentes.

Vízzel terhelt nedvszívó felületek esetén javasoljuk Primer 150 mélyalapozó alkalmazását.

Nem nedvszívó felületek előkészítésére javasoljuk Soudal Activator alkalmazását.

Nem alkalmas PE, PP, PTFE (pl Teflon®), bitumenes felületek, réz vagy réztartalmú anyagok, bronz és sárgaréz felületeken.

Előzetes kompatibilitási teszt elvégzése javasolt minden alapfelület esetében.**Alkalmazás:**

Kézi vagy pneumatikus kinyomópisztollyal hordjuk fel a felületre.

Tisztítás: frissen Swipex törlőkendő segítségével, kötés után csak mechanikusan.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, nem vállalhatunk felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

Green Fix

Felülvizsgálat: 2021.03.25.

2 / 2 Oldal

Javítás saját anyagával.

Munkavédelmi javaslat:

A szokásos munkahigiéniai előírások betartása.

Megjegyzés:

Az alapfelületek sokfélesége miatt előzetes tapadási próba végzése javasolt.

Felhordandó ragasztó mennyisége: a kb. ragasztó csíkok között hagyjon 2-3 cm távolságot, a műfü szélére legalább 20 cm szélességben hordja fel.

Az illesztéseknél javasoljuk legalább 15 cm illesztőszalag alkalmazását, és legalább 7,5 cm szélességben egyes oldalakon. Ragasztás után préselje le a szükséges hosszon.

Ne használja folyamatosan vízzel terhelt felületen.

A legtöbb műfü gyártó által javasolt addicionális

mechanikus rögzítés alkalmazása a széleken,

kifejezetten magas igénybevételnek kitett területeken.

Nem alkalmas természetes köveken, elszíneződést okozhat.